

Tuotteen ominaisuudet

KOKO	Narvik Pro X	
Leveys	190	mm
Pituus	1380	mm
Lautojen määrä / pakkaus	6	
m ² /pakkaus	1,573	m ²
Viisteet	puristettu 4-sivuviiste	
Paksuus	9	mm
Pontti	Uniclic	
Vedenkestävyys takuu	10	Vuotta



TEHDASTAKUU

	MENETELMA	PARAMETRIT	Pergo-ARVOT	
Käyttöluokka	EN 13329		Luokka	21-22-23/31-32-33-34
CE	EN 14041	Ilmoitettu laitos	NB0766 EPH Dresden	
Takuu	Kotikäyttö	Vedenkestävyys	Katso takuuehdot	33 Vuotta
	Julkinen käyttö		Katso takuuehdot	10 Vuotta
		Vedenkestävyys		10 Vuotta

Yleiset vaatimukset, (EN 13329)

	MENETELMA	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET	Pergo-ARVOT
Kulutuksenkesto	EN 13329		≥ 8500 kierrosta	≥ 8500 kierrosta
Kulutusluokka	EN 13329		AC6	AC6
Iskunkesto	EN 13329	pieni pallo iso pallo	≥ 20N ≥ 1600mm	≥ 20N ≥ 1600mm
Naarmuuntumisenkesto	EN 438-2, 25		Kuormitus ≥ 3N	Kuormitus ≥ 5N
Konttorituolin pyörien kesto	ISO 4918 (+ alusmateriaalista)	Type H (EN 12529)	25000 kierrosta	Ei muutosta
Laudan turpoaminen	ISO 24336	24 tunnin liotuksen jälkeen 20 °C:ssa	≤ 8%	≤ 8%
Lukituksen vahvuus	ISO 24334	F10,2 pitkä sivu Fmax pitkä sivu Fs0,2 lyhyt sivu Fmax lyhyt sivu	≥ 3,5 kN/m ≥ 3,5 kN/m ≥ 3,5 kN/m ≥ 3,5 kN/m	kN/m kN/m kN/m kN/m
Huonekalun jalkojen kesto	EN 424		Ei vaurioita kun testataan 0 tyyppin jallalla	No visible damage
Pinnan vakaus	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,50	≥ 1,50
Staattisuus	EN ISO 24343-1		painaumakestävyys ≤ 0,05 mm	Ei näkyviä muutoksia
Tahraantumisenkesto	EN 438	Ryhmä 1, 2 Ryhmä 3	Luokka 5 Luokka 4	Luokka 5 Luokka 4
Asennetun lattian ulkonäkö	EN 13329	Korkeuserot Saumojen raot Pituusvaihtelut Leveysvaihtelut	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm Kovera ≤ 0,50% Kupera ≤ 1,00% Kovera ≤ 0,15% Kupera ≤ 0,20%	≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,50% ≤ 1,00% ≤ 0,15% ≤ 0,20%
Mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa	EN 13329	δl δw	δl average ≤ 0,9 mm δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm ≤ 0,9 mm
Valonkesto	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	harmaa viite	Luokka ≥ 4	Luokka 4



MUUT TEKNISET TIEDOT

	MENETELMA	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET	Pergo-ARVOT
Askeläänten vaimennus	ISO 717/2	Pergo-alusmateriaalin päällä		$\Delta L_w \approx 20$ dB (Riippuen käytetystä alusmateriaalista)
Tupakanjäljet	EN 438-2,30		Luokka 4	Luokka 5
tiheys	EN 323			990 kg/m³

Ympäristö, Turvallisuus & terveys

	MENETELMA	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET
Formaldehydipäästö	EN 717-1	ppm	$E1 < 0,1$ $< 0,01$
Antistaattinen	EN 1815		$\leq 2,0$ kV $\leq 2,0$ kV
Paloluokitus	EN 13501-1	Luokka	Bfl-s1
Lämmön eristyskyky	EN 12996:2001	m²K/W	0,07 m²K/W
Lattialämmitys		Pergo-alusmateriaalin päällä	Katso erityisohjeet Sopiva
Liukastumisen esto	EN 13893 DIN 51130	μ	$\mu \geq 0,30$ DS: $\mu \geq 0,30$ R10

SERTIFIKAATIT

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
Nordic ecolabel	30290001
EPD	
EU Ecolabel	SE/035/001

