

TUOTTEEN OMINAISUUDET

KOKO	Perstorp pro	
Leveys	190	mm
Pituus	1200	mm
Lautojen määrä / pakkaus	7	
m ² /pakkaus	1,596	m ²
Viisteet	-	
Paksuus	8,0	mm
Pontti	Perfectfold 3.0	
Vedenkestävyys takuu	5	Vuotta



TEHDASTAKUU

	MENETELMÄ	PARAMETRI		PERGO-ARVOT	
Käyttöluokka	EN 13329			Luokka	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Ilmoitettu laitos	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: Pakkauksessa	
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Ilmoitettu laitos	AB 0321 - Satra UK	DOP: Pakkauksessa	
Takuu	Kotikäyttö		Katso takuuehdot	33	Vuotta
		Vedenkestävyys		5	Vuotta
	Julkinen käyttö		Katso takuuehdot	10	Vuotta
		Vedenkestävyys		5	Vuotta

YLEISET VAATIMUKSET (EN 13329)

	MENETELMÄ	PARAMETRI	STANDARDIEN VAATIMUKSET		PERGO-ARVOT	
Kulutuksenkesto	EN 13329		≥ 6000	kierrosta	≥ 6000	kierrosta
Kulutusluokka	EN 13329		AC5		AC5	
Iskunkesto	EN 17368	pieni pallo	≥ 70 mm		≥ 70 mm	
	EN 13329	iso pallo	≥ 1000 mm		≥ 1000 mm	
Naarmuuntumisenkesto	EN 438-2, 25		Kuormitus	≥ 3N	Kuormitus	≥ 5N
Konttorituolin pyörien kesto	ISO 4918 (+alusmateriaalista)	Type W (EN 12529)	25000	kierrosta	Ei muutosta	
Laudan turpoaminen	ISO 24336	24 tunnin liotuksen jälkeen 20°C:ssa	≤ 15%		≤ 12%	
Lukituksen vahvuus	ISO 24334	F10,2 pitkä sivu	≥ 1 kN/m		≥ 1	kN/m
		Fmax pitkä sivu			≥ 1	kN/m
		Fs0,2 lyhyt sivu	≥ 2 kN/m		≥ 2	kN/m
		Fmax lyhyt sivu			≥ 2	kN/m
Huonekalun jalkojen kesto	EN 424		Ei vaurioita kun testataan 0 tyyppin jallalla		Ei näkyviä vaurioita	
Pinnan vakaus	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25		≥ 1,50	
Staattisuus	EN ISO 24343-1		Painumakes	≤ 0,05 mm	Ei näkyviä muutoksia	
Tahraantumisenkesto	EN 438	Ryhmä 1, 2	Luokka	5	Luokka	5
		Ryhmä 3	Luokka	4	Luokka	5
Asennetun lattian yleisilme	EN 13329	Korkeuserot	≤ 0,15 mm		≤ 0,10 mm	
		Saumojen raot	≤ 0,20 mm		≤ 0,10 mm	
		Pituusvaihtelut	Kovera ≤ 0,50%		≤ 0,50%	
			Kupera ≤ 1,00%		≤ 1,00%	
		Leveysvaihtelut	Kovera ≤ 0,15%		≤ 0,15%	
			Kupera ≤ 0,20%		≤ 0,20%	
Mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
Valonkesto	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	harmaa viite	Luokka	≥ 4	Luokka	4



MUUT TEKNISEET TIEDOT

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSI PERGO-ARVOT
Askeläänten vaimennus	ISO 712/2	PERGO alusmateriaalin päällä	$\Delta Lw \approx 18 \text{ dB}$ (Riippuen käytetystä alusmateriaalista)
Tupakanjäljet	EN 438-2,30		Luokka 4 Luokka 5

Ympäristö, Turvallisuus & terveys

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSI PERGO-ARVOT
Formaldehydipäästö	EN 717-1	ppm	$E1 < 0,1$ $< 0,01$
Antistaattinen	EN 1815		$\leq 2,0 \text{ kV}$ $\leq 2,0 \text{ kV}$
Reagointi tuleen	EN 13501-1	Luokka	Bfl-s1
Lämmön eristyskyky	EN12667	$\text{m}^2\text{K/W}$	0,055 $\text{m}^2\text{K/W}$
Lattialämmitys		PERGO alusmateriaalin päällä	Katso erityisohjeet Sopiva
Liukastumisen esto	EN 13893	μ	$\mu \geq 0,30$ DS: $\mu \geq 0,30$

SERTIFIKAATIT

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Pohjoismainen Joutsenmerkki	30290001
EPD	

