

TUOTTEEN OMINAISUUDET

KOKO	Perstorp	
Leveys	190	mm
Pituus	1200	mm
Lautojen määrä / pakkaus	7	
m²/pakkaus	1,596	m ²
Viisteet	-	
Paksuus	8,0	mm
Pontti	Perfectfold 3.0	
Vedenkestävyys takuu	5	Vuotta



TEHDASTAKUU

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	PERGO-ARVOT
Käyttöluokka	EN 13329		Luokka 21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Ilmoitettu laitos	DOP: Pakkauksessa
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Ilmoitettu laitos	DOP: Pakkauksessa
Takuu	Kotikäyttö	Katso takuuehdot	25 Vuotta
	Julkinen käyttö	Katso takuuehdot	5 Vuotta
		Vedenkestävyys	5 Vuotta
		Vedenkestävyys	5 Vuotta

YLEISET VAATIMUKSET (EN 13329)

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET	PERGO-ARVOT
Kulutuksenkesto	EN 13329		≥ 4000 kierrosta	≥ 4000 kierrosta
Kulutusluokka	EN 13329		AC4	AC4
Iskunkesto	EN 17368	pieni pallo	≥ 35 mm	≥ 35 mm
	EN 13329	iso pallo	≥ 750 mm	≥ 750 mm
Naarmuuntumisenkesto	EN 438-2, 25		Kuormitus ≥ 3N	Kuormitus ≥ 5N
Konttorituolin pyörien kesto	ISO 4918 (+alusmateriaalista)	Type W (EN 12529)	25000 kierrosta	Ei muutosta
Laudan turpoaminen	ISO 24336	24 tunnin liotuksen jälkeen 20°C:ssa	≤ 18%	≤ 12%
Lukituksen vahvuus	ISO 24334	F10,2 pitkä sivu	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fmax pitkä sivu		≥ 1 kN/m
		Fs0,2 lyhyt sivu	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax lyhyt sivu		≥ 2 kN/m
Huonekalun jalkojen kesto	EN 424		Ei vaurioita kun testataan 0 tyyppin jallalla	Ei näkyviä vaurioita
Pinnan vakaus	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	≥ 1,50
Staattisuus	EN ISO 24343-1		Painaumakes tävyys ≤ 0,05 mm	Ei näkyviä muutoksia
Tahraantumisenkesto	EN 438	Ryhmä 1, 2 Ryhmä 3	Luokka 5 Luokka 4	Luokka 5 Luokka 5
Asennetun lattian yleisilme	EN 13329	Korkeuserot Saumojen raot Pituusvaihtelut Leveysvaihtelut	≤ 0,15 mm ≤ 0,20 mm Kovera ≤ 0,50% Kupera ≤ 1,00% Kovera ≤ 0,15% Kupera ≤ 0,20%	≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,50% ≤ 1,00% ≤ 0,15% ≤ 0,20%
Mittamuutokset suhteellisen kosteuden muuttuessa	EN 13329	δl δw	δl average ≤ 0,9 mm δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm ≤ 0,9 mm
Valonkesto	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	harmaa viite	Luokka ≥ 4	Luokka 4



MUUT TEKNISET TIEDOT

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSI PERGO-ARVOT			
Askeläänten vaimennus	ISO 712/2	PERGO alusmateriaalin päällä	$\Delta Lw \approx 18$ dB		(Riippuen käytetystä alusmateriaalista)	
Tupakanjäljet	EN 438-2,30		Luokka	4	Luokka	5

Ympäristö, Turvallisuus & terveys

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSI PERGO-ARVOT	
Formaldehydipäästö	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Antistaattinen	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
Reagointi tuleen	EN 13501-1	Luokka		Cfl-s1
Lämmön eristyskyky	EN12667	m²K/W		0,055 m²K/W
Lattialämmitys		PERGO alusmateriaalin päällä	Katso erityisohjeet	Sopiva
Liukastumisen esto	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30

SERTIFIKAATIT

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Pohjoismainen Joutsenmerkki	30290001
EPD	

